



## 安裝



### ★ 切割

1. 要領: 切割優森木材料時, 切記要避免優森木熔化。
2. 設備: 請使用標準之木工工具, 如台鋸、圓鋸等。
3. 刀片: 使用直徑為8.5" 的24齒或小於24齒之刀片。
4. 速度: 所有切割行為都應盡快, 同時確保刀片運轉保持順暢。
5. 刀片的保養: 刀齒一定要保持鋒利, 可使用噴霧潤滑劑延長刀片使用壽命。

### ★ 截面收邊處理

1. 截面封膠的使用: 若因一些複雜的設計需要對優森木材料進行局部性的破壞, 在任何外層剝落, 露出泡孔的情況下, 請先清潔暴露的泡孔, 然後使用水溶性丙烯酸密封膠將其封住。
2. 顏色調配: 將透明水溶性丙烯酸溶液及與板材顏色接近之色粉或色漿, 依適當比例調配 (比例視溶液濃度與顏色種類而定), 像油漆一樣塗刷在收邊端面即可。由於丙烯酸溶液易揮發, 不能長期存放, 建議在施工現場進行調配與使用。

### ★ 拋光與開鑿

1. 使用標準的木工鑿子銼刀。
2. 不可使用電力磨砂機和軌道磨砂機, 避免優森木熔化, 可使用手磨拋光。

### ★ 鑽孔

1. 儘量使用預鑽孔, 即先鑽一小孔, 再打入釘子或螺絲; 螺絲應選擇螺距比較大的; 釘子或螺絲打入時, 儘量不要完全垂直, 稍微有一些傾斜, 效果會更好。
2. 鑽孔速度: 為避免熔化, 請降低每分鐘的轉速。可先在小塊材料上進行試裁, 即可得知最佳轉速。開始時放慢, 漸漸提高每分鐘轉速, 直到找到材料開始熔化之每分鐘轉速。
3. 鑽頭: 可使用標準的木工鑽頭。

### ★ 黏合劑

1. 建議使用黏合熱塑膠材料的甲基丙烯酸酯黏合劑。
2. 使用此種黏合劑時, 要注意不要讓黏合劑接觸材料表面。

### ★ 榫接

1. 切割成45度。
2. 鑽榫孔, 以便在孔內塗上黏合劑或膠水。
3. 榫接前, 清除所有碎屑或雜物。
4. 優森材料不能用木榫, 因為木榫遇水會腐爛, 建議使用塑膠, 如ABS等。
5. 在兩邊的孔裡塗上黏合劑, 注意材料表面勿沾上黏合劑。
6. 牢牢地連接住框架 (通常是正方形或長方形)。



## 保養

### ★ 灰塵與汗漬

1. 優森木是100%環保塑料製成的產品, 不吸水, 清潔容易; 用濕布擦拭表面或用水管直接沖洗即可。對於表面的頑固污漬和堆積物 (例如食物, 護膚乳液等), 以肥皂水或洗滌精即可去除。
2. 切勿使用化學溶劑、油性清洗劑, 家具拋光劑或蠟清洗優森木。對於任何化學濺落物, (如防曬劑、殺蟲噴霧劑和其他常用的家庭護理化學品), 請立即清除, 以免縮短該材料的使用壽命。

### ★ 刮痕

若家具、石塊或尖銳物品造成材料表面刮痕, 只需先用細鋼絲絨或細砂紙輕輕的打磨受損部位, 然後再用乾淨的布擦拭後, 即可恢復原樣。